

## OLIO-CERA DURA EFFETTO NATURAL

Il collaudato Olio-Cera dura Effetto Natural senza effetto bagnato permanente!



3041 Natural  
Trasparente



1 MANO

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura per legno trasparente opaca che combina i vantaggi unici degli olii e delle cere naturali in un unico prodotto, creando una finitura quasi invisibile. L'Olio-Cera dura Natural Osmo è resistente a sporco, acqua ed abrasioni e rende la superficie del legno più setosa al tatto.

Rispetto alle finiture tradizionali, gli ingredienti naturali utilizzati in questo prodotto conferiscono al legno un colore più uniforme ed armonioso. Semplice da applicare, non necessita di primer o di carteggiatura intermedia, con risparmio di tempo e denaro.

La superficie microporosa permette al legno di respirare e riduce il rischio di eventuali dilatazioni e contrazioni. Resistente a vino, birra, coca-cola, caffè, tè, succhi di frutta, latte ed acqua, in ottemperanza alla normativa DIN 68861-1A.

Ad asciugatura completa, il prodotto è sicuro per persone, animali e piante oltre ad essere adatto a giochi per l'infanzia secondo la normativa europea EN 71.3. Inoltre è resistente a saliva e sudore in accordo con la normativa tedesca per l'industria DIN 53160.

### CONSIGLI D'USO

L'Olio-Cera dura Effetto Natural è indicato come finitura, quasi invisibile, per la protezione dei legni chiari da interno (pavimenti in legno ed arredamento).

### INGREDIENTI

A base di olii e cere vegetali (olio di girasole, olio di soia, olio di cardo, cera di carnauba e cera di candelilla), paraffina, pigmento bianco di diossido di titanio, agenti essiccanti ed additivi idrorepellenti. Acquaragia dearomatizzata (priva di benzene). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l COV (2010). Questo prodotto contiene max. 500 g/l COV.

Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

### DATI TECNICI

Peso specifico: 0.94-0.96 g/cm<sup>3</sup>

Viscosità: >70s DIN EN ISO 2431/3mm, tissotropica

Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura

Punto di infiammabilità: >61°C secondo la normativa DIN EN ISO 2719

### CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non ghiacciata (contenuto d'umidità max. 18%).

L'Olio-Cera dura Colorato Natural Osmo è già pronto all'uso e non va diluito. Mescolare bene prima dell'uso.

Pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose. Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di levigatura. Assicurarsi di stuccare sempre tutti i piccoli buchi usando la Pasta di legno Osmo.

Levigare bene tutta la superficie. Iniziare con cartavetrata a grana grossa. Per la levigatura finale, per pavimenti usare cartavetrata P120-150 e per mobili cartavetrata P180-240. Prima di oliare la superficie, rimuovere la segatura e la polvere con una scopa o un aspirapolvere.

L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.



## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare uno strato sottile ed uniforme sul legno pulito ed asciutto, seguendo la sua naturale venatura. Utilizzare il Pennello sintetico, il Rullo in Microfibra, lo spazzolone con manico 150mm Osmo o un panno. Distribuire uniformemente.

Lasciare asciugare per circa 24 ore, assicurando adeguata ventilazione.

Applicare quindi una seconda mano, in base all'effetto desiderato. Raccomandiamo una applicazione di prova.

a) Mano di finitura con Osmo Olio-Cera dura Natural 3041 per una colorazione leggermente bianca, oppure

b) Mano di finitura con Osmo Olio-Cera dura Originale incolore, per un effetto „grezzo“.

Per eventuali ripristini di superfici già trattate ad olio, è sufficiente applicare una sola mano di prodotto sulla superficie pulita ed asciutta.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

## TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 24 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa).

Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

La resistenza massima al calpestio ed alla penetrazione dei liquidi sarà raggiunta dopo circa 2-3 settimane.

## RESA

1 litro copre approssimativamente 30m<sup>2</sup> con una mano.

La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici in legno di tipo diverso potrebbero garantire una resa minore.

## NOTA

Questo prodotto preserva la naturale tonalità del legno, non ne accentua le caratteristiche e non crea nessun effetto „bagnato permanente“. L'applicazione di prodotto in eccesso ed insufficiente ventilazione possono dilatare i tempi di essiccazione, oltre ad aumentare l'intensità di bianco.

Per legni esotici (es. Wengè, Merbau, Jatoba etc.), raccomandiamo l'Olio-Cera Incolore Osmo.

Raccomandiamo particolarmente di eseguire sempre un'applicazione di prova.

Attenzione: Nelle parti interne di armadietti e cassetti applicare solamente un sottile strato di prodotto, utilizzando un panno.

L'Olio-Cera dura Natural Osmo protegge il legno ed è quasi invisibile. Su legni scuri / rossastri, l'Olio-Cera dura Natural Osmo è visibile come finitura leggermente bianca. Raccomandiamo di eseguire sempre un'applicazione di prova.

Eventuali imperfezioni possono essere corrette entro 30 minuti dalla stesura utilizzando un Rullo in Microfibra Osmo asciutto.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

## SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

## TONALITÀ COLORE

3041 Natural Trasparente

## DIMENSIONI DELLE LATTE

0.75L; 2.50L e 25L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 09 / 17