

OLIO-CERA DURA INCOLORE

La finitura per i legni esotici!



1101 Incolore
Satinato



24 m²/1l

1 MANO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura incolore satinata per legno, che fonde i vantaggi unici degli olii e delle cere vegetali in un unico prodotto.

L'Olio-Cera dura Incolore Osmo è resistente a sporco, acqua ed abrasioni e rende la superficie del legno più setosa al tatto.

Rispetto alle finiture tradizionali, gli ingredienti vegetali utilizzati in questo prodotto conferiscono al legno un colore più uniforme ed armonioso.

Semplice da applicare e senza necessità di usare primer o di effettuare carteggiatura intermedia, con risparmio di tempo e denaro.

La superficie microporosa permette al legno di respirare e riduce il rischio di eventuali dilatazioni e contrazioni. Resistente a vino, birra, coca-cola, caffè, tè, succhi di frutta, latte ed acqua, in ottemperanza alla normativa DIN 68861-1A.

Una volta asciutta, questa finitura è sicura per persone, animali e piante ed è adatta a giochi per l'infanzia secondo la normativa europea EN 71.3. E' inoltre resistente a saliva e sudore secondo la normativa tedesca DIN 53160.

CONSIGLI D'USO

L'Olio-Cera dura Incolore Osmo è adatto per la protezione di legni da interno: pannelli a parete e soffitti, pavimenti in legno, mobili e giocattoli. Grazie alle sue qualità idrorepellenti, è anche adatto in locali umidi (cucine, bagni, piscine ecc.).

Questo prodotto è adatto anche per il trattamento di legni particolarmente oleosi come Meranti, Wengè, Merbau etc.

INGREDIENTI

A base di olii e cere vegetali (olio di girasole, soia, cardo, cera di carnauba e cera di candelilla), paraffina, agenti essicanti e additivi idrorepellenti. Acquaragia dearomatizzata (priva di benzene). Classificazione COV nel rispetto della normativa UE

(2004/42/EC): non applicabile.

Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 0.85-0.87g/cm³

Viscosità: 39-43s DIN EN ISO 2431/3mm, liquido

Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura

Punto di infiammabilità: >60°C in ottemperanza alla normativa DIN EN ISO 2719

CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non gelata (contenuto massimo di umidità 18%). L'Olio-Cera dura Incolore Osmo è già pronto all'uso e non va diluito. Mescolare bene prima dell'uso. Pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose. Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di levigatura. Stuccare eventuali buchi e fessure del legno usando la Pasta di legno Osmo. Levigare attentamente la superficie del legno. Iniziare con cartavetrata a grana grossa. Per le rifiniture finali, usare cartavetrata P120-150 per i pavimenti e P220-240 per l'arredamento. Assicurarsi di rimuovere tutta la polvere di levigatura con una scopa o con un aspirapolvere prima di procedere con l'oliatura. L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.



MODALITÀ DI APPLICAZIONE

L'Olio-Cera dura Incolore Osmo può essere applicato a pennello, panno, immersione o spruzzo in apposita struttura.

Distribuire uniformemente lungo la venatura del legno con il Pennello sintetico Osmo o con un panno privo di lanugine (es. sull'arredamento).

1° mano: applicare un sottile strato di prodotto.

Lasciare asciugare per circa 30 minuti, assicurando adeguata ventilazione. Rimuovere eventuali eccessi di prodotto. Applicare nuovamente sulle aree non sature.

2° mano: applicare un sottile strato di prodotto.

Lasciare asciugare per circa 30 minuti, assicurando adeguata ventilazione. Rimuovere eventuali eccessi di prodotto.

Numero di mani consigliato: 1 mano per arredamento / 2 mani per pavimenti.

In caso di ripristino, è generalmente sufficiente applicare 1 mano di prodotto su superficie pulita ed asciutta.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 12 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa).

Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

RESA

1 litro copre approssimativamente 24m² con 1 mano.

La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici in legno diverse potrebbero garantire una resa minore.

NOTA

Gli olii esaltano la tonalità naturale del legno (effetto ,bagnato permanente'). L'applicazione di prodotto in eccesso ed insufficiente ventilazione possono dilatare i tempi di essiccazione.

Attenzione: Nelle parti interne di armadietti e cassette applicare solamente un sottile strato di prodotto, utilizzando un panno.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

TONALITÀ COLORE

1101 Incolore Satinato

DIMENSIONI DELLE LATTE

0.75L; 2.50L e 25L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 07 / 17