

OLIO-CERA DURA RAPIDO

Il rinomato Olio-Cera dura nella sua variante ad essiccazione rapida!



3232 Incolore
Satinato



3262 Incolore
Opaco



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura incolore ad essiccazione veloce, per uso professionale, che garantisce elevata resistenza della superficie e racchiude in un unico prodotto i vantaggi degli olii e delle cere naturali.

L'Olio-Cera dura Rapido Osmo è resistente a sporco, acqua ed abrasioni e rende la superficie del legno più morbida al tatto.

Rispetto alle finiture tradizionali, gli ingredienti naturali utilizzati in questo prodotto conferiscono al legno un colore più uniforme ed armonioso.

Semplice da applicare e senza la necessità di usare primer o di effettuare carteggiatura intermedia, con risparmio di tempo e denaro.

La superficie microporosa permette al legno di respirare e riduce il rischio di eventuali dilatazioni e contrazioni. Resistente a vino, birra, coca-cola, caffè, tè, succhi di frutta, latte ed acqua, in ottemperanza alla normativa DIN 68861-1A.

Una volta asciutta, questa finitura è sicura per persone, animali e piante ed è adatta a giochi per l'infanzia secondo la normativa europea EN 71.3. E' inoltre resistente a saliva e sudore secondo la normativa tedesca DIN 53160.

CONSIGLI D'USO

L'Olio-Cera dura Rapido Osmo è ideale per la protezione di tutti i pavimenti in legno come pavimenti in massello, stratificati, OSB e pavimenti in sughero. Adatto anche per arredamento.

INGREDIENTI

A base di olii e cere vegetali (olio di girasole, olio di soia, olio di cardo, cera di carnauba e cera di candelilla), paraffina, agenti essicanti ed additivi idrorepellenti. Acquaragia dearomatizzata (priva di benzene).

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l VOC (2010). Questo prodotto contiene max. 500 g/l

VOC.

Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 0.88-0.95 g/cm³

Viscosità: 25-45s DIN EN ISO 2431/4 mm, tissotropica

Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura

Punto di infiammabilità: 35-52°C secondo la normativa DIN EN ISO 2719

CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non gelata (contenuto massimo di umidità 18%). L'Olio-Cera dura Rapido Osmo è già pronto all'uso e non va diluito. Mescolare bene prima dell'uso. Pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose. Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di levigatura. Assicurarsi di stuccare sempre tutti i piccoli buchi usando la Pasta di legno Osmo.

Levigare attentamente la superficie del legno. Iniziare con cartavetrata a grana grossa. Per le rifiniture finali, usare cartavetrata P120-150 per i pavimenti e P180-240 per l'arredamento. Assicurarsi di rimuovere tutta la polvere di levigatura con una scopa o con un aspirapolvere prima di procedere con l'oliatura.

L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue

naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare un sottile strato di prodotto in modo uniforme su una superficie pulita ed asciutta, seguendo la naturale venatura del legno. Utilizzare il Pennello sintetico, il Rullo in microfibra Osmo oppure lo Spazzolone con manico Osmo. Distribuire uniformemente.

Il tempo di asciugatura è di circa 4-5 ore, assicurando adeguata ventilazione. Ad asciugatura avvenuta, applicare un ulteriore sottile strato di prodotto.

In caso di ripristino parziale o di nuova copertura di superfici già trattate ad olio, solitamente è sufficiente applicare una mano di prodotto sulla superficie pulita ed asciutta.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 4-5 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura. La resistenza massima al calpestio ed alla penetrazione dei liquidi sarà raggiunta dopo circa 2-3 settimane.

RESA

1 litro copre circa 24m² con una mano. La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici di legno diverse potrebbero garantire una resa minore.

NOTA

Gli olii esaltano la tonalità naturale del legno (effetto „bagnato permanente“). L'applicazione di prodotto in eccesso ed insufficiente ventilazione possono dilatare i tempi di essiccazione.

Per legni scuri e particolarmente oleosi (es. Wengè, Merbau, Jatoba etc.), consigliamo di usare l'Olio-Cera Incolore Osmo. Raccomandiamo di eseguire sempre un'applicazione di prova.

A causa della elevata assorbenza delle superfici

in sughero è consigliabile assicurarsi di applicare solamente un sottile strato di prodotto. Per le superfici in sughero, è necessario considerare tempi di essiccazione più lunghi (minimo 6-8 ore).

Attenzione: Nelle parti interne di armadietti e cassetti applicare solamente un sottile strato di prodotto, utilizzando un panno.

Le superfici in legno trattate con uno dei prodotti della linea Olio-Cera dura Rapido Osmo sono semplici da mantenere. Rimuovere lo sporco grossolano con una scopa o con un aspirapolvere. Per la pulizia, aggiungere il Detergente Rapido Osmo all'acqua e lavare la superficie con un panno umido (non bagnato!).

Per ravvivare e pulire intensamente, usare il Manutentore cera e detergente Osmo, quando necessario.

Se si desidera ottenere un livello di gloss superiore, accertarsi di asciugare completamente la superficie e poi applicare un sottile strato di Manutentore cera e detergente Osmo. Ad asciugatura avvenuta, procedere con la lucidatura.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Liquido e vapori infiammabili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore - Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

Attenzione





SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

TONALITÀ COLORE

3232 Incolore Satinato

3262 Incolore Opaco

DIMENSIONI DELLE LATTE

0.75L; 2.50L; 10L e 25L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 07 / 17