

OLIO-CERA DURA EFFETTO ARGENTO

Il rinomato Olio-Cera dura per un effetto speciale!



3091
Argento



1 MANO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura trasparente, colorata, che combina i vantaggi unici degli olii e delle cere naturali in un unico prodotto. Grazie ai pigmenti che sono stati aggiunti, questa finitura offre un particolarissimo effetto finale. L'Olio-Cera dura Effetto Argento Osmo è resistente a sporco, acqua ed abrasioni e rende la superficie del legno più morbida al tatto.

Rispetto alle finiture tradizionali, gli ingredienti naturali utilizzati in questo prodotto conferiscono al legno un colore più uniforme ed armonioso.

Semplice da applicare, non necessita di primer o carteggiatura intermedia, con risparmio di tempo e denaro.

La superficie microporosa permette al legno di respirare e riduce il rischio di eventuali dilatazioni e contrazioni. Resistente a vino, birra, coca-cola, caffè, tè, succhi di frutta, latte ed acqua, in ottemperanza alla normativa DIN 68861-1A.

Una volta asciutta, questa finitura è sicura per persone, animali e piante ed è adatta a giochi per l'infanzia secondo la normativa europea EN 71.3. E' inoltre resistente a saliva e sudore secondo la normativa tedesca DIN 53160.

CONSIGLI D'USO

L'Olio-Cera dura Effetto Argento Osmo è indicato per donare un effetto particolare a pavimenti in legno scuri (es. Rovere Smoked, Noce etc.) o a pavimenti pigmentati scuri come pavimenti in massello, stratificati e listoncini. Adatto anche per arredamento dalle tonalità scure.

INGREDIENTI

A base di olii e cere di natura vegetale (olio di girasole, olio di soia, olio di cardo, cere di carnauba e candelilla), paraffina, agenti essicanti ed additivi idrorepellenti. Acquaragia dearomatizzata (priva di benzene).

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 500

g/l VOC (2010). Questo prodotto contiene max. 500 g/l VOC.

Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 0.90-0.93 g/cm³

Viscosità: 25-30s DIN EN ISO 2431/4 mm, tissotropica

Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura

Punto di infiammabilità: >56°C secondo la normativa DIN EN ISO 2719

CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non gelata (contenuto massimo di umidità 18%).

L'Olio-Cera dura Effetto Argento Osmo è già pronto all'uso e non va diluito. Mescolare bene.

Pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose. Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di levigatura. Assicurarsi di stuccare sempre tutte le piccole spaccature o i buchi del legno usando la Pasta di legno Osmo.

Levigare attentamente la superficie del legno. Iniziare con cartavetrata a grana grossa. Per le rifiniture finali, usare cartavetrata P120-150 per i pavimenti e P180-240 per l'arredamento. Assicurarsi di rimuovere tutta la polvere di levigatura con una scopa o con un aspirapolvere prima di procedere con l'oliatura.

L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è



consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Per legni scuri: Applicare un sottile ed uniforme strato di prodotto su una superficie pulita ed asciutta, seguendo la naturale venatura del legno. Utilizzare il Pennello sintetico, il Rullo in microfibra oppure lo Spazzolone con manico Osmo e distribuire accuratamente. Lasciare asciugare per circa 24 ore, assicurando adeguata ventilazione.

Ad asciugatura avvenuta, applicare un ulteriore sottile strato di prodotto con uno dei prodotti della linea Olio-Cera dura Originale Osmo.

Per legni chiari: Per ottenere l'effetto desiderato, applicare uniformemente un sottile strato di Olio-Cera Decorativo Nero 3169 su una superficie pulita ed asciutta, seguendo la naturale venatura del legno, utilizzando lo Spazzolone con manico 150mm Osmo. Distribuire uniformemente e massaggiare il prodotto all'interno del legno utilizzando una monospazzola (FloorXcenter). Lasciare asciugare per circa 24 ore assicurando adeguata ventilazione. Successivamente, applicare un sottile strato di Olio-Cera dura Effetto Argento con lo Spazzolone con manico 150mm Osmo. Lasciare asciugare per circa 24 ore assicurando adeguata ventilazione. Infine, applicare un sottile strato finale di Olio-Cera dura Originale.

TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 24 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura. La resistenza massima al calpestio ed alla penetrazione dei liquidi sarà raggiunta dopo circa 2-3 settimane.

RESA

1 litro copre circa 30m² con una mano.

La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici di legno diverse potrebbero garantire una resa minore.

NOTA

Gli olii esaltano la tonalità naturale del legno (effetto 'bagnato permanente'). L'applicazione di prodotto in eccesso ed insufficiente ventilazione possono dilatare i tempi di essiccazione.

Per legni particolarmente oleosi (es. Wengè, Merbau, Jatoba etc.), consigliamo di usare l'Olio-Cera Incolore Osmo. Raccomandiamo particolarmente di eseguire sempre un'applicazione di prova.

Attenzione: Nelle parti interne di armadietti e cassetti applicare solamente un sottile strato di prodotto, utilizzando un panno.

Su specie legnose chiare, questo prodotto risulta minimamente visibile se non viene applicato anche un fondo colorato.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Liquido e vapori infiammabili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore - Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

Attenzione





SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

TONALITÀ COLORE

3091 Argento

DIMENSIONI DELLE LATTE

0.75L e 2.50L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 07 / 17