



OLIO ANTISCIVOLO PER DECKING

Finitura anti-scivolo per superfici esterne!



430
Incolore



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura incolore satinata per decking precedentemente trattati con olio colorato. Contiene uno speciale additivo organico anti-scivolo altamente compresso, uniformemente distribuito nel prodotto, che previene scivolate accidentali quando la finitura è completamente asciutta.

La superficie microporosa permette al legno di respirare, riducendo anche rischi di dilatazione e contrazione. Applicazione facile e priva di sormonti. Sono possibili ritocchi durante la stesura del prodotto.

La superficie idrorepellente e a base di olii naturali non si spacca, non si squama, non si sfoglia e non si gonfia. Se la superficie non è particolarmente danneggiata, non è necessaria la levigatura. E' sufficiente applicare di nuovo il prodotto.

La finitura contiene ingredienti attivi che creano una protezione contro muffe, alghe ed attacchi fungini.

CONSIGLI D'USO

L'Olio antiscivolo per decking Osmo è particolarmente indicato per il decking da esterno e per scale in Bangkirai, Massaranduba, Garapa, Larice, Abete Douglas e Pino. Ideale per decking zigrinati e lisci.

INGREDIENTI

A base di olii vegetali naturali (olio di girasole, olio di soia, olio di cardo e olio di lino), essiccanti ed additivi. Principio attivo dei biocidi: Propiconazolo. Acquaragia dearomatizzata (priva di benzene). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l VOC (2010). Questo prodotto contiene max. 500 g/l COV. Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 0.9-1.0 g/cm³
Viscosità: 20-25s DIN 53211/4 mm, viscoso

Odore: poco persistente. Privo di odore dopo l'asciugatura

Punto di infiammabilità: >63°C acc. DIN EN ISO 2719

CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non ghiacciata (contenuto di umidità massimo 20%). L'Olio Antiscivolo per decking Osmo è già pronto all'uso e non va diluito. Mescolare bene prima dell'uso.

Pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose. Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di levigatura.

Se possibile, applicare la prima mano su tutti e quattro i lati prima di procedere con l'installazione. E' inoltre consigliabile dare una prima mano colorata utilizzando un olio pigmentato come l'Olio decking Bangkirai Osmo (006), Olio decking Larice (009), Olio decking Douglas (004) oppure utilizzare uno dei prodotti della linea Protettivi Pigmentati per legno. L'Olio Antiscivolo per decking Osmo funge da protettivo contro l'azione di agenti atmosferici e prolunga la vita della finitura.

Consigliamo di ripristinare e ravvivare il legno già danneggiato da agenti atmosferici o il legno che ha già subito processi di ingrigimento utilizzando l'Antigrigio per legno Power-Gel Osmo.

L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.



In caso di desideri una protezione aggiuntiva contro le bluettature, decomposizione e contro l'azione di insetti, consigliamo di pre-trattare il legno su tutti i lati utilizzando l'Impregnante per legno WR Osmo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare uniformemente un sottile strato di prodotto su legno pulito ed asciutto, seguendo la sua venatura. Utilizzare il Pennello sintetico Osmo. Distribuire uniformemente.

Per applicazioni più veloci su aree più vaste, consigliamo di utilizzare lo Spazzolone con manico Osmo (150 mm). Questo spazzolone è ideale per decking e permette anche di lavorare in modo ergonomico.

Lasciare asciugare per circa 12 ore, assicurando adeguata ventilazione.

In caso di rinnovo, generalmente è sufficiente applicare una sola mano su superficie asciutta e pulita.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 12 ore (in normali condizioni climatiche, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

RESA

1 litro copre approssimativamente 24m² con una mano.

La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici in legno di tipo diverso potrebbero avere una resa minore.

NOTA

L'Olio Antiscivolo per decking Osmo è un prodotto incolore, in grado di offrire una schermatura parziale contro i raggi UV (ingrigimento). Se usato come finitura su una mano di olio pigmentato, il decking risulterà totalmente protetto. Questo prodotto non può essere utilizzato come finitura unica. Gli olii evidenziano la tonalità naturale del legno („effetto bagnato“ permanente). Per evitare fenomeni di ingrigimento e di attenuazione delle proprietà anti-scivolo del prodotto, è consigliabile ripristinare parzialmente queste zone non appena sono visibili segni evidenti di usura.

Nel caso in cui il fenomeno di ingrigimento sia già in atto, ripristinare la superficie utilizzando l'Antigrigio per legno Power-Gel Osmo e rifare il trattamento completo.

Molte tipologie di legno contengono estratti colorati solubili in acqua che possono spurgare in caso di esposizione ad agenti atmosferici.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Contiene propiconazolo. Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

TONALITÀ COLORE

430 Incolore

DIMENSIONI DELLE LATTE

0.75L; 2.50L e 25L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 07 / 17